

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Joern V. WEISS, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: POLYESTER POWDER COATING MATERIALS FOR COATINGS WITH A MATT APPEARANCE

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. Date Filed

- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Germany	102 55 250.9	November 26, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
☐ are submitted herewith
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

Stefan U. Koschmieder, Ph.D.
Registration No. 50,238



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 55 250.9

Anmeldetag: 26. November 2002

Anmelder/Inhaber: Degussa AG, Düsseldorf/DE

Bezeichnung: Polyester-Pulverlacke für Beschichtungen mit mattem
Erscheinungsbild

IPC: C 09 D, C 08 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 9. Mai 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Wehner

Polyester-Pulverlacke für Beschichtungen mit mattem Erscheinungsbild

Die Erfindung beschreibt Pulverlacke auf der Basis von sauren Polyestern, Polyharnstoffen, Vernetzern und anderen üblichen Zusatzstoffen für Beschichtungen mit mattem
5 Erscheinungsbild.

Beschichtungssysteme, die einem Substrat eine gleichmäßig ebene und matte Oberfläche verleihen, besitzen ein erhebliches Interesse. Die Ursache dafür ist überwiegend praktischer Art. Glänzende Flächen erfordern ein weitaus höheres Maß an Reinigung als matte Flächen.
10 Darüber hinaus kann es aus sicherheitstechnischen Gründen wünschenswert sein, stark reflektierende Flächen zu vermeiden.

Das einfachste Prinzip, eine matte Oberfläche zu erhalten, besteht darin, dem Pulverlack je nach Ausmaß des gewünschten Matteffektes, kleinere oder größere Mengen Füllstoffe, wie
15 z. B. Kreide, fein verteiltes Siliciumoxid oder Bariumsulfat, beizumischen. Diese Zusätze bewirken jedoch eine Verschlechterung der lacktechnischen Filmeigenschaften, wie Haftung, Flexibilität, Schlagfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

Die Zugabe von Stoffen, die mit dem Lack unverträglich sind, wie z. B. Wachse oder
20 Cellulosederivate, bewirkt zwar deutlich eine Mattierung, aber geringfügige Änderungen während des Extrudierens führen zu Schwankungen im Oberflächenglanz. Die Reproduzierbarkeit des Matteffektes ist nicht gewährleistet.

Polyester-Pulverlacke sind Pulverlacke, die als Bindemittel saure Polyester und Vernetzer mit
25 reaktiven Glycidyl- bzw. Hydroxyalkylamid-Gruppen enthalten. Marktübliche Vernetzer, die weltweit zum Einsatz kommen, sind Tri-glycidyl-isocyanurat (TGIC) und β -Hydroxyalkylamid und deren Derivate. Pulverlacke auf Basis hydroxylgruppenhaltiger Polyester fallen nicht unter den Begriff Polyester-Pulverlacke. Da sie ausschließlich mit Polyisocyanaten vernetzt werden, bilden sie die Gruppe der Polyurethan-Pulverlacke.

30

Polyester- wie auch Polyurethan-Pulverlacke führen zu witterungsstabilen Beschichtungssystemen, d. h. sie sind für Anwendungen im Außenbereich einsetzbar und

damit von großer technischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Über die Möglichkeiten zur Mattierung beider Systeme sind zahlreiche Veröffentlichungen und Patente erschienen, z. B. DE-OS 196 30 844, DE-OS 169 37 375 , DE-OS 196 37 377, DE-OS 198 16 547, EP 0 698 645 und R. Franiau, Advances in β -Hydroxy-alkylamide crosslinking chemistry ECJ, 5 (2002) 10, p. 409 ff.

In der DE-OS 100 42 318 werden nun matte Polyurethan-Pulverlacke beschrieben, die aus bestimmten hydroxylgruppenhaltigen Polyestern, marktüblichen Polyisocyanaten als Vernetzern und speziellen, separat hergestellten Polyharnstoffen als Mattierungsmitteln 10 bestehen. Die Mattierung des Systems wird durch die Verwendung bestimmter hydroxylgruppenhaltigen Polyester in Kombination mit Polyharnstoffen erzielt.

Des Weiteren beschreibt die DE 102 33 103 matte Polyurethan-Pulverlacke, die bestimmte Kombinationen amorpher und/oder (semi)kristalliner Polyester, Polyharnstoffe, Vernetzer 15 sowie übliche Hilfs- und Zusatzstoffe enthält.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass die genannten Mattierungsprinzipien auch auf Polyester-Pulverlacke angewandt werden können, wenn anstelle der Kombination amorpher/kristalliner hydroxylgruppenfunktionalisierter Polyester die entsprechenden 20 carboxylgruppenhaltigen Polyester in Kombination mit Polyharnstoffen und auch gegebenenfalls anderen Füllstoffen eingesetzt werden.

Gegenstand der Erfindung sind Polyester-Pulverlacke für Beschichtungen mit mattem Erscheinungsbild, im Wesentlichen enthaltend

25

Polyester-Pulverlacke im Wesentlichen enthaltend

A) 0,5 – 25 Gew.-% Polyharnstoff,

B) 45 – 85 Gew.-% COOH-Gruppen-haltigen Polyester aufgebaut aus Polyolen und Polycarbonsäuren und/oder deren Ester und/oder Anhydride mit einer COOH-Zahl von 15 - 30 150 mg KOH/g, bestehend aus

B1) 40 - 80 Gew.-% mindestens eines amorphen Polyesters und

B2) 20 - 60 Gew.-% mindestens eines (semi)kristallinen Polyesters,

- C) 1 – 20 Gew.-% mindestens eines Vernetzers auf der Basis einer Polyepoxy- oder Polyhydroxyalkylamid-Verbindung mit einer Funktionalität von mindestens 2, wobei pro COOH-Gruppe des Polyesters 0,6 bis 1,2 reaktive Vernetzergruppen zur Verfügung stehen.

5

Die Polyester-Pulverlacke können D1) 1 – 50 Gew.-% Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten.

Bei den Polyharnstoffen A) handelt es sich um die folgenden näher beschriebenen Produkte. Sie sind prinzipiell aus der EP 1 184 399 bekannt.

10

Zur Herstellung der Polyharnstoffe können alle bekannten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen sowie aromatischen Isocyanate mit mindestens zwei NCO-Gruppen und deren Isocyanurate, falls zugänglich, in reiner Form oder als beliebige Mischungen untereinander verwendet werden. Beispielfhaft seien aufgeführt: Cyclohexandiisocyanate, Methylcyclohexandiisocyanate, Ethylcyclohexandiisocyanate, Propylcyclohexandiisocyanate, Methyl-
15 diethylcyclohexandiisocyanate, Phenylendiisocyanate, Toluylendiisocyanate, Bis(isocyanatophenyl)methan, Propandiisocyanate, Butandiisocyanate, Pentandiisocyanate, Hexandiisocyanate (z. B. Hexamethylendiisocyanat (HDI) oder 1,5-Diisocyanato-2-methylpentan (MPDI)), Heptandiisocyanate, Octandiisocyanate, Nonandiisocyanate (z. B. 1,6-Diisocyanato-
20 2,4,4-trimethylhexan und 1,6-Diisocyanato-2,2,4-trimethylhexan (TMDI)), Nonantriisocyanate (z. B. 4-Isocyanatomethyl-1,8-octandiisocyanat (TIN)), Dekandi- und -triisocyanate, Undekandi- und -triisocyanate, Dodekandi- und -triisocyanate, Isophorondiisocyanat (IPDI), Bis(isocyanatomethylcyclohexyl)methan (H₁₂MDI), Isocyanatomethylmethylcyclohexyliso-
25 cyanate, 2,5(2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (NBDI), 1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexan (1,3-H₆-XDI) sowie 1,4-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexan (1,4-H₆-XDI). Die Aufzählung versteht sich inklusive aller Regio- und Stereoisomeren der beispielhaft benannten Isocyanate. Bevorzugt werden HDI, IPDI, MPDI, TMDI, 1,3- und 1,4- H₆-XDI, NBDI sowie Mischungen aus HDI und IPDI eingesetzt. Bevorzugte Polyharnstoffe im Rahmen der Erfindung sind solche, die aus IPDI, IPDI-Isocyanurat, HDI oder HDI-
30 Isocyanurat und beliebigen Gemischen daraus bestehen.

Im Rahmen der Erfindung können alle aliphatischen, (cyclo)aliphatischen, cycloaliphatischen und aromatischen Diamine und/oder Polyamine (C₅ – C₁₈) eingesetzt werden.

Als Diamine sind prinzipiell 1,2-Ethylendiamin, 1,2-Propylendiamin, 1,3-Propylendiamin, 1,2-Butylendiamin, 1,3-Butylendiamin, 1,4-Butylendiamin, 2-(Ethylamino)ethylamin, 3-(Methylamino)propylamin, 3-(Cyclohexylamino)propylamin, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, Isophorondiamin, 4,7-Dioxadecan-1,10-diamin, N-(2-Aminoethyl)-1,2-ethandiamin, N-(3-Aminopropyl)-1,3-propandiamin, N,N''-1,2-Ethandiylbis-(1,3-propan-diamin) sowie Hexamethylendiamine, die auch einen oder mehrere C₁-C₄-Alkylreste tragen können, geeignet. Auch Mischungen der genannten Diamine sind verwendbar. Bevorzugt wird Isophorondiamin eingesetzt.

10

Ebenfalls einsetzbar sind Polyamine, wie z. B. 4-Aminomethyl-1,8-octandiamin, Diethylentriamin, Dipropylentriamin, Triethylentetramin und Tetraethylenpentamin.

Im Allgemeinen werden Polyharnstoffe mit einem NCO/NH₂-Verhältnis von 0,8 bis 1,2 zu 1 hergestellt. Bei Einsatz äquimolarer Mengen mit einem NCO/NH₂-Verhältnis von 1 zu 1 werden unendlich vernetzte, feste und spröde Polymere erhalten, die erst oberhalb von 240 °C unter Zersetzung schmelzen und in Lösemitteln unlöslich sind.

Bevorzugte Polyharnstoffe im Rahmen der Erfindung sind solche, die aus IPD und IPDI, und/oder IPDI-Isocyanurat, und/oder HDI und/oder HDI-Isocyanurat bestehen. Diese weisen Molmassen von mehr als 4 000 auf und enthalten mindestens 8 Gew.-%, bevorzugt 20 Gew.-%, besonders bevorzugt 40 bis 100 Gew.-%, Isocyanurate und/oder Amine mit einer Funktionalität > 2, bevorzugt Isocyanurate, bevorzugt IPDI- und/oder HDI-Isocyanurat. Auch Polyharnstoffe aus reinen Isocyanuraten und IPD sind bevorzugt. Die Polyharnstoffe sind in Mengen von 0,5 bis 25 Gew.-%, bevorzugt von 3 – 15 Gew.-%, besonders bevorzugt von 5 – 10 Gew.-%, in den Pulverlacken enthalten.

Bei dem COOH-Gruppen-haltigen Polyester B) ist es erfindungswesentlich, dass es sich dabei um Mischungen aus 40 – 80 Gew.-%, bevorzugt 60 – 70 Gew.-%, mindestens eines amorphen Polyesters B1) und 20 – 60 Gew.-%, bevorzugt 30 – 40 Gew.-%, mindestens eines (semi)kristallinen Polyesters B2) handelt.

Die amorphen Polyester B1) besitzen eine Funktionalität von 2,0 bis 5,0, eine Säurezahl von 15 – 150 mg KOH/g, eine Glasübergangstemperatur von 35 bis 85 °C und ein mittleres Molekulargewicht von 2 000 bis 7 000, der Schmelzbereich liegt zwischen 60 und 110 °C. Die amorphen Polyester basieren auf linearen oder verzweigten Polycarbonsäuren und/oder deren Derivaten, wie Anhydride und Ester, und aliphatischen oder cycloaliphatischen, linearen oder verzweigten Polyolen. Als Dicarbonsäure werden Isophthalsäure, Phthalsäure, Adipinsäure, Azelainsäure, Sebacinsäure, Dodecandisäure, Trimellitsäure, Hexahydroterephthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Bernsteinsäure und/oder 1,4-Cyclohexandicarbonsäure eingesetzt. Als Polyolkomponente für die amorphen Polyester werden lineare, aliphatische oder cycloaliphatische Diole in Mengen von mindestens 80 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge aller eingesetzten Polyole, eingesetzt. Beispiele für derartige Diole sind Monoethylenglykol, Diethylenglykol, Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester, Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol, Butandiol-1,4, Pentandiol-1,5, Pentandiol-1,2, Hexandiol-1,6 oder Nonandiol-1,9. In Mengen von maximal 20 mol-% können gegebenenfalls verzweigte, aliphatische oder cycloaliphatische Polyole mitverwendet werden. Beispiele für derartige Polyole sind Trimethylolpropan, Glycerin oder Pentaerythrit.

Die (semi)kristallinen Polyester B2) weisen in der Regel eine Funktionalität von 2,0 bis 4,0, eine Säurezahl von 15 – 150 mg KOH/g auf. Die Schmelzpunkte liegen zwischen 60 und 130 °C und die Glasübergangstemperatur bei < -10 °C, das mittlere Molekulargewicht liegt zwischen 1 800 und 6 500. Die Polyester basieren auf linearen Dicarbonsäuren und/oder deren Derivaten, wie Anhydride und Ester, und aliphatischen oder cycloaliphatischen, linearen oder verzweigten Polyolen. Als Dicarbonsäuren werden Bernsteinsäure, diese ist bevorzugt, und/oder Adipinsäure und/oder Sebacinsäure und/oder Dodecandisäure in Mengen von mindestens 85 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge aller Carbonsäuren, eingesetzt. In dieser Erfindung schließt der Ausdruck Dicarbonsäure stets auch deren Ester, Anhydride oder Säurechloride ein, da sie selbstverständlich ebenfalls eingesetzt werden können. In deutlich geringeren Anteilen bis maximal 15 mol-% können gegebenenfalls andere aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Dicarbonsäuren mitverwendet werden. Beispiele für derartige Dicarbonsäuren sind Glutarsäure, Azelainsäure, 1,4-, 1,3- oder 1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Terephthalsäure oder Isophthalsäure. Als Polyolkomponente für die (semi)kristallinen Polyester werden Monoethylenglykol und/oder Butandiol-1,4, dieses ist


bevorzugt, und/oder Hexandiol-1,6 in Mengen von mindestens 80 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge aller Polyole, eingesetzt. In Mengen von maximal 20 mol-% können gegebenenfalls andere aliphatische oder cycloaliphatische, lineare oder verzweigte Polyole mitverwendet werden. Beispiele solcher Polyole sind Diethylenglykol, Hydroxypivalinsäureneopentylglykol, Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol, Pentandiol-1,5, Pentandiol-1,2, Nonandiol-1,9, Trimethylolpropan, Glycerin oder Pentaerythrit.

Die (semi)kristallinen und amorphen Polyester können auf an sich bekannte Weise durch Kondensation von Polyolen und Polycarbonsäuren oder deren Ester, Anhydride oder Säurechloride in einer Inertgasatmosphäre bei Temperaturen von 100 bis 260 °C, vorzugsweise von 130 bis 220 °C, in der Schmelze oder in azeotroper Fahrweise gewonnen werden, wie es z. B. in Methoden der Organischen Chemie (Houben-Weyl), Bd. 14/2, 1 - 5, 21 - 23, 40 - 44, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1963, bei C. R. Martens, Alkyl Resins, 51 -59, Reinhold Plastics Appl., Series, Reinhold Publishing Comp., New York, 1961, oder in den DE-OSS 27 35 497 und 30 04 903, beschrieben ist.


Als Vernetzer C) sind prinzipiell alle bekannten Vernetzer auf der Basis von Polyepoxiden bzw. Polyhydroxyalkylamiden für den Bereich Pulverlacke einsetzbar. Bevorzugt werden marktgängige Produkte, wie ARALDIT PT 810, PT 910, PT 912 (Vantico), PRIMID 552, QM 1260, SF 4510 (Ems) und VESTAGON HA 320 (Degussa) sowie PROSID H, S (SIR), eingesetzt.

Besonders bevorzugt sind β -Hydroxyalkylamide. Sie werden z. B. in der EP 0 957 082, EP 0 649 890, EP 0 322 834, EP 0 322 807, EP 0 262 872, US 4 076 917 beschrieben.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden folgende β -Hydroxyalkylamide C) eingesetzt:



in der R_1 Wasserstoff, ein aromatischer Rest oder eine C_1 - C_5 -Alkylgruppe, R_2 Wasserstoff, ein aromatischer Rest eine C_1 - C_5 -Alkylgruppe oder



5

und A eine chemische Bindung oder eine einwertige oder mehrwertige organische Gruppe, ausgewählt aus gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen, oder substituierten Kohlenwasserstoffgruppen, mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, bedeuten, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und $m + n$ ist mindestens 2. Besonders bevorzugt weisen diese Verbindungen eine

10 Funktionalität von vier auf. Die β -Hydroxyalkylamide sind bevorzugt in Mengen von 2 – 10 Gew.-%, besonders bevorzugt von 3 – 5 Gew.-%, enthalten.

Die in den erfindungsgemäßen Polyester-Pulverlacken enthaltenen Hilfs- und Zusatzstoffe D) sind z. B. Verlaufsmittel, Pigmente, Füllstoffe und Katalysatoren. Diese sind üblicherweise in

15 Mengen von 1 – 50 Gew.-% enthalten.

Allgemeine Herstellvorschrift der Pulverlacke

Zur Herstellung der gebrauchsfertigen Pulverlacke werden das COOH-funktionalisierte

20 Polyestergemisch, der Vernetzer, der Polyharnstoff, Verlaufsmittel, Pigmente, Füllstoffe und gegebenenfalls Katalysatoren miteinander bei Raumtemperatur gemischt und anschließend auf einem Extruder oder Knetter bei Temperaturen von 100 – 140 °C homogenisiert. Das Verhältnis von Harz zu Vernetzer wird so gewählt, dass pro COOH-Gruppe des Harzes 0,6 bis 1,2, vorzugsweise 0,8 - 1,0, reaktive Vernetzergruppen zur Verfügung stehen.

25

Nach dem Erkalten wird das Extrudat gebrochen, gemahlen und anschließend auf eine Korngröße $< 100 \mu\text{m}$ abgesiebt. Das so hergestellte Pulver wird mit einer elektrostatischen Pulverspritze bei 60 KV auf entfettete Eisenbleche appliziert und in einem Umlufttrockenschrank zwischen 160 bis 210 °C eingebrannt.

30

Die Formulierungen enthielten 30 Gew.-% Titandioxid (z. B. Kronos 2160 der Fa. Kronos), 1 Gew.-% Verlaufmittel (z. B. Resiflow PV 88 der Worlée-Chemie), 0,2 - 0,5 Gew.-% Entgasungsmittel (z. B. Benzoin der Fa. Merck-Schuchard).

5 Beispiele

1) Polyharnstoff

In einem 2-l-Dreihalskolben, ausgerüstet mit Rührer, Tropftrichter und Heizpilz, werden 70 g IPD, verdünnt in 1 000 ml Toluol, vorgelegt. Unter Rühren wird dann die äquivalente ($\text{NH}_2 : \text{NCO} = 1 : 1$) Menge des Isocyanurats, verdünnt mit der gleichen Menge an Toluol, zu der vorgelegten Aminlösung langsam hinzugetropft. Nach erfolgter Zugabe wird das Reaktionsgemisch noch 2 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt, das entsprechende Festprodukt (Polyharnstoff) abfiltriert und im Vakuum getrocknet (3 bis 6 Stunden bei 130 bis 170 °C).

Polyharnstoff-Beispiel (Angabe in Masse-Teilen)

	IPD	IPDI-Trimer ¹⁾
PH-1	70	183

¹⁾ VESTANAT T 1890, Degussa-Hüls AG

Das Produkt ist ein weißer/farbloser, spröder Feststoff, der in üblichen Lösemitteln unlöslich ist und nur unter Zersetzung oberhalb von 240 °C schmilzt.

Zum Einsatz in Pulverlacken wird das Produkt gemahlen und auf $\leq 100 \mu\text{m}$ abgesiebt.

2) Amorphe Polyester B1)

URALAC P 875, SZ-Zahl: 35 mg KOH/g, TG: 56 °C (DSM, Niederlande)

URALAC P 6600, SZ-Zahl: 33 mg KOH/g, TG: 57 °C (DSM, Niederlande)

3) Herstellung des (semi)kristallinen Polyesters B2)

Die Herstellung des (semi)kristallinen Polyesters B2) erfolgt durch Umsetzung des kommerziell verfügbaren kristallinen hydroxylfunktionalisierten Polyesters Dynacoll 7390 (Produkt der Degussa AG) mit Bernsteinsäureanhydrid. In einem 5 Liter beheizbaren Rührreaktor werden 3 500 g Dynacoll 7390 (OH-Zahl 32 mg KOH/g; Schmelzbereich 105 – 115 °C) gegeben und aufgeschmolzen, zu der Schmelze (ca. 160 °C) werden dann unter Rühren innerhalb von 10 Min. 210 g Bernsteinsäureanhydrid hinzugefügt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend 2 Stunden auf 180 – 210 °C erhitzt. Danach wird der saure Polyester ausgetragen, abgekühlt und das entstandene Festprodukt (Säurezahl 34 mg KOH/g; OH-Zahl 2 mg KOH/g) zerkleinert.

4) Formulierungen**Beispiel 1:** Hydroxyalkylamid-System

Glanz: 45 Skalenteile im 60° ✕

5

Erichsentiefung 11 mm

Kugelschlag (direct/reverse) 70/10 in·lb

Produkte		Massen-%	Einsatzstoffe
Vernetzer		3,50	VESTAGON EP-HA 320
Amorpher Polyester		45,60	URALAC P 875
Semikristalliner Polyester		19,60	B2)
Polyharnstoff		5,00	PH1
Pigment TiO ₂		25,00	KRONOS 2160
Verlaufsmittel		1,00	RESIFLOW PV 88
Entgasungsmittel		0,30	Benzoin

Beispiel 2: Hydroxyalkylamid-System

Glanz: 30 Skalenteile im 60° ✕

Erichsentiefung 115 mm

Kugelschlag (direct/reverse) 110/100 in·lb

5

Produkte		Massen-%	Einsatzstoffe
Vernetzer		3,50	VESTAGON EP-HA 320
Amorpher Polyester		39,10	URALAC P 875
Semikristalliner Polyester		26,10	B2)
Polyharnstoff		5,00	PH1
Pigment TiO ₂		25,00	KRONOS 2160
Verlaufsmittel		1,00	RESIFLOW PV 88
Entgasungsmittel		0,30	Benzoin

Beispiel 3: TGIC-System

Glanz: 37 Skalenteile im 60° ✕

Erichsentiefung 11 mm

Kugelschlag (direct/reverse) 80/20 in·lb

10

Produkte		Massen-%	Einsatzstoffe
Vernetzer		5,00	ARALDIT PT 810
Amorpher Polyester		44,45	URALAC P 6600
Semikristalliner Polyester		19,05	B2)
Polyharnstoff		5,00	PH1
Pigment TiO ₂		25,00	KRONOS 2160
Verlaufsmittel		1,00	RESIFLOW PV 88
Entgasungsmittel		0,50	Benzoin

Beispiel 4: TGIC-System

Glanz: 24 Skalenteile im 60° ✱

Erichsentiefung 12 mm

Kugelschlag (direct/reverse) 130/100 in·lb

5

Produkte		Massen-%	Einsatzstoffe
Vernetzer		5,00	ARALDIT PT 810
Amorpher Polyester		38,10	URALAC P 6600
Semikristalliner Polyester		25,40	B2)
Polyharnstoff		5,00	PH1
Pigment TiO ₂		25,00	KRONOS 2160
Verlaufsmittel		1,00	RESIFLOW PV 88
Entgasungsmittel		0,50	Benzoin

Patentansprüche:

1. Polyester-Pulverlacke im Wesentlichen enthaltend
 - A) 0,5 – 25 Gew.-% Polyharnstoff,
 - 5 B) 50 – 90 Gew.-% COOH-Gruppen-haltigen Polyester aufgebaut aus Polyolen und Polycarbonsäuren und/oder deren Ester und/oder Anhydride mit einer COOH-Zahl von 15 - 150 mg KOH/g, bestehend aus
 - B1) 40 - 80 Gew.-% mindestens eines amorphen Polyesters und
 - B2) 20 - 60 Gew.-% mindestens eines (semi)kristallinen Polyesters,
 - 10 C) 1 – 25 Gew.-% mindestens eines Vernetzers auf der Basis einer Polyepoxy- oder Polyhydroxyalkylamid-Verbindung mit einer Funktionalität von mindestens 2, wobei pro COOH-Gruppe des Polyesters 0,6 bis 1,2 reaktive Vernetzergruppen zur Verfügung stehen.
- 15 2. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich 1 – 50 Gew.-% Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten.
3. Polyester-Pulverlacke nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
 - 20 dadurch gekennzeichnet, dass der Polyharnstoff A) aus mindestens einem difunktionellen Isocyanat und mindestens einem mindestens difunktionellen Amin besteht, und ein NCO/NH₂-Verhältnis von 0,9 bis 1,1 zu 1 aufweist.
- 25 4. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyharnstoff aus einem Isocyanat und/oder Isocyanurat besteht.
- 30 5. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Isocyanat oder Isocyanurat aus IPDI, HDI und/oder HMDI ausgewählt wird.
6. Polyester-Pulverlacke nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Polyharnstoff aliphatische, (cyclo)aliphatische, cycloaliphatische, aromatische Diamine und/oder Polyamine mit 5 bis 18 Kohlenstoffatomen enthält.

- 5 7. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass als Amin IPD eingesetzt wird.

- 10 8. Polyester-Pulverlacke nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass

A) 3 – 15 Gew.-%, bevorzugt 5 – 10 Gew.-%, Polyharnstoff enthalten sind.

- 15 9. Polyester-Pulverlacke nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass

B1) 60 – 70 Gew.-% mindestens eines amorphen Polyesters und

B2) 30 – 40 Gew.-% mindestens eines (semi)kristallinen Polyesters

im Polyester B) enthalten sind.

- 20 10. Polyester-Pulverlacke nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der amorphe Polyester B1) eine Funktionalität von 2,0 bis 5,0, eine COOH-Zahl von 5 bis 150 mg KOH/g, einen Schmelzbereich von 60 bis 110 °C, und eine Glasübergangstemperatur von 35 bis 85 °C aufweist.

- 25 11. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Polyester B1) als Säurekomponente Isophthalsäure, Phthalsäure, Adipinsäure, Azelainsäure, Sebacinsäure, Dodecandisäure, Trimellitsäure, Hexahydroterephthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Bernsteinsäure oder 1,4-Cyclohexandicarbonsäure, allein oder in Mischungen, enthält.

30

12. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Polyolkomponente für die amorphen Polyester lineare, aliphatische oder
cycloaliphatische Diole in Mengen von mindestens 80 mol-%, bezogen auf die
Gesamtmenge aller eingesetzten Polyole, allein oder in Mischungen, enthalten sind.
13. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass Monoethylenglykol, Diethylenglykol, Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester,
Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol, Butandiol-1,4, Pentandiol-1,5, Pentandiol-1,2,
Hexandiol-1,6 oder Nonandiol-1,9, allein oder in Mischungen, enthalten sind.
14. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass maximal 20 mol-% verzweigte, aliphatische oder cycloaliphatische Polyole
enthalten sind.
15. Polyester-Pulverlacke nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der (semi)kristalline Polyester B2) und eine Funktionalität von 2,0 bis 4,0, eine
COOH-Zahl von 5 bis 150 mg KOH/g, einen Schmelzpunkt von 60 bis 130 °C und eine
Glasübergangstemperatur von < -10 °C aufweist.
16. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass der (semi)kristalline Polyester B2) als Säurekomponente Bernsteinsäure, und/oder
Adipinsäure und/oder Sebacinsäure und/oder Dodecandisäure in Mengen von
mindestens 85 %, bezogen auf die Gesamtmenge aller Carbonsäuren, enthält.
17. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass maximal 15 mol-% andere aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische

Dicarbonsäuren enthalten sind.

18. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet,

5 dass Glutarsäure, Azelainsäure, 1,4-, 1,3- oder 1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Terephthalsäure oder Isophthalsäure, allein oder in Mischungen, enthalten sind.

19. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 15 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,

10 dass als Polyolkomponente Monoethylenglykol, Butandiol-1,4 oder Hexandiol-1,6 in Mengen von mindestens 80 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge aller Polyole, allein oder in Mischungen, enthalten sind.

20. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 19,

15 dadurch gekennzeichnet,

dass maximal 20 mol-% andere aliphatische und/oder cycloaliphatische, lineare und/oder verzweigte Polyole enthalten sind.

21. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 20,

20 dadurch gekennzeichnet,

dass Diethylenglykol, Hydroxypivalinsäureneopentylglykol, Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol, Pentandiol-1,5, Pentandiol-1,2, Nonandiol-1,9, Trimethylolpropan, Glyzerin oder Pentaerythrit, allein oder in Mischungen, enthalten sind.

25 22. Polyester-Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 21,


dadurch gekennzeichnet,

dass als Vernetzer C) TGIC und/oder TGIC-Derivate und/oder β -Hydroxyalkylamide enthalten sind.

23. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 22,


30 dadurch gekennzeichnet,

dass β -Hydroxyalkylamide der Formel enthalten sind:



in der R_1 Wasserstoff, ein aromatischer Rest oder eine C_1 - C_5 -Alkylgruppe, R_2 Wasserstoff, ein aromatischer Rest eine C_1 - C_5 -Alkylgruppe oder

5



und A eine chemische Bindung oder eine einwertige oder mehrwertige organische Gruppe, ausgewählt aus gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen, oder substituierten Kohlenwasserstoffgruppen, mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, bedeuten, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und $m + n$ ist mindestens 2.

10

24. Polyester-Pulverlacke nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet,

15

dass 2 – 10 Gew.-%, bevorzugt 3 – 5 Gew.-%, β -Hydroxyalkylamid enthalten sind.

Zusammenfassung:

Polyester-Pulverlacke für Beschichtungen mit mattem Erscheinungsbild

- 5 Die Erfindung beschreibt neue Pulverlacke auf der Basis von sauren Polyestern, Polyharnstoffen, Vernetzern und anderen üblichen Zusatzstoffen für Beschichtungen mit mattem Erscheinungsbild.